

CONSTIVAP 18 PLUS

Armēta tvaika barjera visiem šķiedrveida siltumizolācijas materiāliem



Tehniskie dati

Materiāls	
Flīss	Polipropilēns
Membrāna	Poliolēfina plēve
Armējums	Polipropilēns

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		balta - caurspīdīga
Laukuma svars	LVS EN 1849-2	90 ±5 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	0,20 ±0,05 mm
sd-vērtība	LVS EN 1931	19 ±0,5 m
Ugunsdrošība		E
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1	355 N/5 cm / 285 N/5 cm
Izstiepšana gareniski/šķērsām	LVS EN 12311-2	15 % / 15 %
Izturība pret plūsmiem gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1	240 N / 200 N
Izturība pēc mākslīgās vecināšanas	LVS EN 1296 / LVS EN 1931	izturēta
Temperatūras izturība		-40 °C līdz +80 °C
Siltumvadītspēja		0,17 W/(m·K)
CE-marķējums	LVS EN 13984	esošs

Pielietojums

Lietojama kā tvaika un gaisa hermetizācijas membrāna jumtiem, sienām, griestiem un grīdām visur, kur tiek izmantoti šķiedrveida siltumizolācijas materiāli saskaņā ar Vācijas būvstandartu DIN 4108-7. Ārēji difūzijai atvērtās konstrukcijās uzstādāma no telpu iekšpuses. Piemērota arī iepūšamām siltumizolācijām.

Priekšrocības

- ✓ Konstanta s_d -vērtība > 18 m
- ✓ Pavisam neliela membrānas izstiepšanās kombinācijā ar iepūšamām siltumizolācijām
- ✓ Balta-caurspīdīga membrāna: konstrukcija saglabājas redzama
- ✓ Augsta izturība stiprinājumu caurdures vietās
- ✓ Vienlaikus darbojas gan kā tvaika, gan gaisa hermetizācijas membrāna



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādestehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālruni +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.artiva.lv vai www.proclima.de

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

