

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Gold Core 150

Raksturlielumi	Testa metode	Vienība	Rezultāts	Tolerance	
				Min.	Max.
Garums	EN 1848 -2	m	50	0	+0,5
Platums	EN 1848 -2	m	1,5	-0,005	+0,005
Stiprība	EN 1848 -2	-	Pass	-	-
Svars	EN 1849 -2	g/m ²	150	-10	+10
Biezums	EN 1849 -2	mm	0,7	-0,15	+0,15
Ugunsreakcijas klase	EN ISO 11925-2	klase	E-d2	-	-
Izturība pret ūdens iekļūšanu	EN 1928 A	klase	W1	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības Sd [m]	EN ISO 12572 C	m	0,020	-0,005	+0,02
Izturība pret gaisa iekļūšanu	EN 12114	m ³ /(m ² x h x 50 Pa)	Max 0,05	-	-
Stiepes īpašības: Maksimālais stiepes spēks	EN 12311-1	N/50mm	MD 350	-90	+90
			CD 225	-25	+70
Stiepes īpašības: pagarinājums	EN 12311-1	%	MD 70	-40	+40
			CD 105	-55	+55
Izturība pret plīsumiem (nagla plēšana)	EN 12310-1	N	MD 185	-35	+70
			CD 205	-55	+80
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	%	1	-	-
Stabilitāte zemā temperatūrā	EN 1109	°C	-40	-	-
Mākslīgā novecošana, ilgstoši pakļaujoties UV starojuma un paaugstinātas temperatūras un karstuma (80°C) kombinācijai	Pagarinājums EN 13859-1 C pielikums	%	MD 40	-20	+20
			CD 60	-25	+25
	Stiepes izturība EN 13859-1 C pielikums	N/50mm	MD 290	-60	+60
			CD 180	-30	+30
	Izturība pret ūdens iespiešanos EN 13859-1 C pielikums	klase	W1	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidība 23°C/85%RH	Lyssy	g/m ² x 24h	1400	-200	+200
Ūdens tvaiku caurlaidība 38°C/90%RH	Lyssy	g/m ² x 24h	3200	-400	+400

Bielsko-Biała, 09.05.2024
(izdošanas vieta un datums)