

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Core Connect 60 UV

Vienpusēja, augstas veiktspējas līmēte šuvju savienošanai un blīvēšanai, ko izmanto iekšējām un ārējām zonām. Elastīgais LPDE plēves pārklājums un augstā līmes izturība ir optimāls risinājums difūzo membrānu un fasādes membrānu ilgstošai vēja necaurlaidīgai blīvēšanai savienojumos. Unikālās adhezīvās īpašības padara šo lenti piemērotu dažādu virsmu, piemēram, saplākšņa, skaidu plātnes, metāla un elastīga tvaika barjeras materiāla, līmēšanai un pārlaiduma vietu blīvēšanai. SYSTEMIT® Core Connect 60 UV ir ar zemas temperatūras izturību, iestrādes sākot no -10°C un āra ekspozīciju nenosegtā veidā līdz 24 mēnešiem. Ir lieliski piemērota, slēgām, daļēji atvērtām fasādēm un stāviem jumtiem virs 10° slīpuma.



PARAMETRI	VIENTĪBA	VĒRTĪBAS
Materiāls		UV-stabilizēta speciāla polietilēna folija, poliestera siets, akrila līme
Līme		Akrila dispersija nesatur šķīdinātājus, EC1 ^{PLUS}
Platums	[mm]	50
Garums	[mb]	25
Biezums	[mm]	0,30
Līmes daudzums uz m ²	[g/m ²]	230
Iestrādes temperatūra	[°C]	-10° C
Temperatūras noturība	[°C]	no -40 līdz +100
Saķere		Ekselenta
Pretošanās spēja mitrumam		Ļoti augsta
Noveo šānās izturība		Ļoti augsta
UV noturība		Noturība līdz pat 24 mēnešiem
Iepakojums		10 rullīti/kastē; 720 rullīti/palētā
Uzglabāšana		Uzglabāšana sausās vietās un oriģinālajās kastēs temperatūrā no 15 °C up to 25 °C, rH 40 - 60 %

Priekšrocības:

- Augsta līmes izturība aukstā un zemā temperatūrā
- UV stabilizēts
- Pastiprināti stiegrots ar PE sietu
- Ļoti zemas emisijas EMICODE®-EC1 Plus
- Melna un elastība

SYSTEMIT Core Connect 60 UV

Pielietojums:

Vienpusējā SYSTEMIT Core Connect 60 UV lenta ir paredzēta šuvju stiprināšanai un bvēšanai ar izstrādājumiem uz polipropilēna un polietilēna bāzes, stiegrotiem būvkartona risināumiem, koku, metāla elementiem, ģipškartona plāksnēm vai akmeni. Ieteicams galvenokārt izmantošanai ārpus telpām, jo ir priekšrocības līmēšanai zemā temperatūrā. Izmanto stūra pieslēgumos fasāžu vates sistēmās mentilējamās fasādēs. Izmanto ventilējamo fasāžu vates sūvju germetizācija, vajadzības gadījumā papildus gruntējot.

Montāža:

Virsmām jābūt strukturāli stabilām, sausām un bez putekļiem un taukiem. Turklāt virsma nedrīkst būt līmi atgrūdoša. Virsmas un membrānas ir jānotīra pirms savstarpējās salīmēšanas un ir jāveic līmes saķeres testi. Savienojumi nedrīkst atrasties stāvošā ūdenī vai pakļautas pastāvīgai mehāniskai slodzei. Membrānas un lentes grumbas un sasprindzinājums ir jāatslābina, tos iegriežot un pēc tam papildus salīmējot. Iestrādei ieteicams izmantot SYSTEMIT CORE-FIX piespiedēj lāpstiņu.

Uzglabāšana un transportēšana:

Produkts jāuzglabā sausā vietā, nebojātā un slēgtā oriģinālā iepakojumā, brīvā no mitruma un UV starojuma. Prece jātransportē segtos transporta līdzekļos. Tiem jābūt sagatavotiem transportēšanai tā, lai tie pasargātu no bojājumiem un iznīcināšanas. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā no ķīmisku vielu ietekmes, īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, jo tās var samazināt PE folijas tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt.

Precei ir garantija, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi. Mēs paturam tiesības atteikt sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas ausgtāk minētās vadlīnijas.

Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem, eksperimentiem un godprātīgi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas vai nepareizas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, ieskaitot gala produkta pārbaudi attiecīgajos apstākļos, nodrošinās piegādāto materiālu piemērotību viņa izvirzīto mērķu sasniegšanai..