

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Metla Core 3D

Raksturielumi	Testa metode	Vienība	Rezultāts	Tolerance	
				Min.	Max.
Garums	EN 1848 -2	m	25	0	+0,5
Platums	EN 1848 -2	m	1,5	-0,005	+0,005
Stiprība	EN 1848 -2	-	Pass	-	-
Svars	EN 1849 -2	g/m ²	430	-10%	+10%
Biezums	EN 1849 -2	mm	0.7	-2	+2
Ugunsreakcijas klase	EN ISO 11925-2	klase	F	-	-
Izturība pret ūdens iekļūšanu	EN 1928 A	klase	W1	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības Sd [m]	EN ISO 12572 C	m	0,030	-0,015	+0,02
Izturība pret gaisa iekļūšanu	EN 12114	m ³ /(m ² x h x 50 Pa)	Max 0,05	-	-
Stiepes īpašības: Maksimālais stiepes spēks	EN 12311-1	N/50mm	MD 330	-60	+60
			CD 200	-40	+40
Stiepes īpašības: pagarinājums	EN 12311-1	%	MD 60	-30	+30
			CD 65	-15	+15
Izturība pret plīsumiem (nagla plēšana)	EN 12310-1	N	MD 190	-60	+60
			CD 255	-85	+85
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	%	1,5	-	-
Stabilitāte zemā temperatūrā	EN 1109	°C	-30	-	-
Mākslīgā novecošana, ilgstoši pakļaujoties UV starojuma un paaugstinātas temperatūras un karstuma (80°C) kombinācijai	Izturība pret ūdens iespiešanos EN 13859-1 C pielikums	klase	W1	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidība 23°C/85%RH	Lyssy	g/m ² x 24h	1500	-200	+200
Ūdens tvaiku caurlaidība 38°C/90%RH	Lyssy	g/m ² x 24h	3200	-400	+400

Bielsko-Biała, 09.05.2024
(izdošanas vieta un datums)