SYSTEMIT®

ONE SYSTEM FOR MANY SOLUTIONS

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Thermo-WRAP 200

IST 235168650-01:2021

Materiāla specifikācija. Bi-aksiālā termo rukuma plēve

:

Vispārīgās prasības:	LDPE plēve ekstrudēta ar statiskām piedevām. Netoksisks un bioloģiski inerts.
Materiāls:	Polietilēns, tips "H".
Ruļļa izmērs:	Ruļļa platums – pasūtītais platums. Serdes iekšējais diametrs – 76.8mm (3").
Krāsa:	Bezkrāsains vai krāsains.
Iepakojums:	Katrs rullis ir iepakots plēvē, ruļļi tiek iepakoti uz koka paletes.
Marķējums:	Ražotājs, preces nosaukums, izgatavošanas datums, ruļļu neto svars, ruļļu skaits uz paletes.
Starptautiskais materiālu marķējums:	**4 PELD 100% pārstrādājams**

Tehniskie parametri:

plēves biezums, µm:	no 180 līdz 200 +/-10%
ruļļa platums, mm:	no 3000 līdz 6000 +/-0.5%
plēves stiprums MPa:	
- garenvirzienā	20.0 – 23.0 +/- 10%
- šķērsvirzienā	20.0 +/-10%
pagarinājums pie pārrāvuma ne mazāk kā %:	
- garenvirzienā	400 - 500
- šķērsvirzienā	550
plēves saraušanās, %:	
- garenvirzienā	60 +/- 10%
- šķērsvirzienā	40 +/- 10%
antistatiska piedeva, %:	2
caurspīdīgums, %:	8

Uzglabāšana: Derīguma termiņš – 12 mēneši, uzglabājot sausās vietās, sargājot no tiešiem saules stariem, temperatūrā no +5 līdz*C +30*C un gaisa mitrumā, kas nepārsniedz 60%.

Šis dokuments ir ģenerēts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

PE-LD