


DELTA-MULTI-BAND® FLEXX

Universāla, ļoti izturīga pret novecošanos līmēnte ar visaugstāko līmes stiprību lietošanai ārpus telpām un iekštelpās.



Raksturlielumi	Metode	Vērtības/Apraksts
Apraksts		
Pielietojums	–	Universāla, pret novecošanu ļoti izturīga līmēnte ar visaugstāko līmes stiprību lietošanai ārā un iekštelpās. Īpaši piemērota lietošanai uz neaustām virsmām (piemēram, DELTA-XX PLUS®, DELTA®-PVG PLUS)
Materiāls	–	Šķīdinātājus un plastifikatorus nesaturoša tīra akrilāta līme ar PET režģa pastiprinājumu uz UV stabilizētas melnas PP nesējplēves ar atdalošo aizsargpapīru
Īpašības	–	Saskaņā ar DIN 4108-7 un DIN 4108-11 (BoPET, Buche un DELTA® plēves) • Statiskā lobišanās pārbaude (90°) 24 h slodzes ilgums: izturēts • Dinamiskais lobišanās tests (180°) sākotnēji un pēc novecošanas: izturēts Saskaņā ar DTU 31.2 (F), SIA 180, SIA 232/1 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A), ÖNORM B 2340
Raksturlielumi		
Pielietošanas jomas	–	Visu DELTA® plēvju (katra uz apdrukātās plēves augšdaļas) līmēšanai un labošanai, kā arī savienošanai ar visām salīdzināmām virsmām un virsmām, kas izgatavotas no plastmasas (cietas), metāla, gludas koka un koka bāzes materiāliem. Īpaši piemērots neaustu virsmu līmēšanai. Līmēšana uz raupjām koka un minerālu virsmām vai līdzīgām virsmām nav ieteicama vai ieteicama tikai ierobežotā apjomā. Nav piemērots reģenerētām plēvē un plēvē ar hlora parafīna piedevām, kā arī lietošanai pirtīs un peldbaseinos.
Dati		
Biezums (bez aizsargpapīra)	–	ap 0,3 mm
Saķeres spēks ar DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	EN 12316-2	≥ 25 N/50 mm
Saķeres spēks ar DELTA®-REFLEX	EN 12316-2	≥ 30 N/50 mm
Bīdes spēks	EN 12317-2	≥ 50 N/50 mm
Sd-Vērtība	EN 1931	ap 35 m
UV-noturība	–	12 mēneši
Rullu platumi	–	60 mm / 100 mm* (* ar dalītu aizsargpapīru)
Rullu garums	–	25 m
Darba temperatūra	–	-40 °C līdz +80 °C
Uzglabāšana	–	+5 °C līdz +30 °C (ieteicamā uzglabāšanas temperatūra)
Apstrāde(apkārtējā un pazemes temperatūra)	–	• no -5 °C uz gludām virsmām (piemēram, DELTA®-MAXX PLUS) • no 0 °C uz austām virsmām (piemēram, DELTA-XX PLUS®)
Iepakojuma vienība	–	DELTA-MULTI-BAND® FLEXX 60: 10 Rulli/Kastē, 85 Kastes/Paletē DELTA-MULTI-BAND® FLEXX 100: 6 Rulli/Kastē, 85 Kastes/Paletē
Vispārīga informācija		
Pamatnes prasības/priekšapstrāde	–	Plēvē un pamatnēm jābūt nesošām, sausām, bez sala, putekļiem, netīrumiem un taukiem un pietiekami izturīgām, bez plastifikatoriem, bez ledus un sarmas un bez vielām, kas atgrūž spiedienjutīgas līmes. Nepietiekami stabils, piem. B. smilšainas pamatnes jāapstrādā ar DELTA®-HF PRIMER. Apakšvirsmas virsmas spraigums> 36 mN/m.

Apstrādes instrukcijas un lietošanas nosacījumi	–	• Ieteicams veikt pārbaudes līmēšanu uz vietas. • Līmējamās membrānas jāiekļāj un jānostiprina bez vilkšanas un locīšanas. • Pārlaidumi ir bez atstarpēm, t.i. h. jālīmē bez grumbām un bez defektiem. • Līmes stiprība ir atkarīga no uzglabāšanas, pamatnes un vides apstākļiem, kā arī laika. Galīgais spēks uzkrājas lēnām. • Pirms lietošanas uzglabājiet līmlenti norādītajā temperatūrā (nevis salnas apstākļos). • Līmlente jāuzklāj uz līmējamām virsmām bez sasprindzinājuma un bez bīdes vai lobišanās spriedzes. Jānodrošina, lai pat pēc līmēšanas nerastos spriedzes, piem. B. uzstādot līstes zem tvaika barjerām, lai izvairītos no nokarāšanās. • Būvniecības process jāsaprot tā, lai līmēšanas laikā un pēc tam mitruma līmenis būtu > 80% r. F. jāizvairās. • Līme nav pastāvīgi izturīga pret UV starojumu, un tā ir jāpārklāj un jāaizsargā no UV gaismas ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc apstrādes.
Atkritumu klasifikācija (2014/955/ES):	–	08 04 10

Šis datu lapas saturs atspoguļo zināšanu stāvokli publicēšanas brīdī un nepretendē uz pilnīgumu. Norādītā informācija neatbrīvo jūs no atbildības uzvedības. Līdz ar šīs datu lapas publicēšanu iepriekšējās versijas zaudē spēku. Kļūdas un drukas kļūdas ir iespējamas.

