



## Tehniskie dati

| Materiāls                |                  |                                                         |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Sastāvdaļa               | sintēzes kaučuks |                                                         |
| Īpašības                 | Normatīvs        | Vērtība                                                 |
| Krāsa                    |                  | caurspīdīga                                             |
| Iestrādes temperatūra    |                  | -5 °C līdz +40 °C                                       |
| Temperatūras stabilitāte |                  | pastāvīga -5 °C līdz ~90 °C, īslaicīgi līdz 100 °C (1h) |
| Uzglabāšana              |                  | 12 mēnešus, sargāt no sala, sausā un vēsā vietā         |

## Anwendung

Grunts kokam, kokšķiedras plāksnēm, mūrim, jumtu, sienu un grīdu plāksnēm vai pamatnes nostiprināšanai pirms pro clima līmlenšu montāžas, piem., TESCO No.1, TESCO VANA, TESCO PROTECT un EXTOSAL-ģimene.

### Patēriņa rādītāji

#### Piegādes forma Saturs Līmlentes platums Ražīgums

|         |        |                  |
|---------|--------|------------------|
| Flakons | 400 ml | 60 mm apt. 20 m  |
|         |        | 75 mm apt. 17 m  |
|         |        | 150 mm apt. 9 m  |
| Flakons | 750 ml | 60 mm apt. 38 m  |
|         |        | 75 mm apt. 31 m  |
|         |        | 150 mm apt. 17 m |

Ražīgums jeb patēriņa daudzums var atšķirties atkarībā no iestrādes un pamatnes veida.

## Piegādes forma

| Art. nr. | GTIN          | Saturs | Svars    | Pārdošanas vienība | Konteiners |
|----------|---------------|--------|----------|--------------------|------------|
| 1AR01050 | 4026639210500 | 0,75 l | 0,695 kg | 6                  | 336        |
| 1AR01114 | 4026639211149 | 0,4 l  | 0,39 kg  | 12                 | 1008       |

## Priekšrocības

- ✓ Viegli iestrādājama - izpūšama no flakona, nekādas grunts pārpalikumi un netīrība
- ✓ Droši savienojumi: Iesūcas dziļi pamatnē un stiprina nestabilas un putekļainas pamatnes
- ✓ Ietaupa laiku: uz uzsūcošām pamatnēm līmlentes drīkst līmēt, nesagaidot grunts pilnīgu izžūšanu
- ✓ Elastiģi pielietojama: Lietojama gan uz sausām, gan viegli mitrām pamatnēm
- ✓ Jebkurā gadalaikā: Grunts iestrāde iespējama arī salā

## Pamatnes

Pirms grunts uzklāšanas pamatne jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Grunti neuzklāt uz caursalušas un izmirkušas virsmas. Uz apstrādājamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons).

Apstrādei ar šo grunti pateicīgas ir visa veida minerālās virsmas (piem. apmetums vai betons) un (veca) koka virsmām. Papildus ar šo grunti iespējams stiprināt porainas pamatnes, kā piemēram, kokšķiedras plāksnes.

Difūzijai atvērtās uzsūcošās pamatnes (piem., kokšķiedras jumta plāksnes) var būt nedaudz mitras. Attiecīgo līmlenti var līmēt pa tiešo uz mitrās grunts. Galīgā grunts stiprība tiek sasniegta tikai pie pilnīgas grunts izžūšanas. Dotajā gadījumā ir ieteicams ierīkot zināmus drošības pasākumus, piem., būtu ieteicams pamatni nosegt. Līdz galam neizžuvusi grunts būtu jāsaugā no laikapstākļu ietekmes.

Ja uz relatīvi blīvām, neuzsūcošām pamatnēm (piem., betons) plānots līmēt difūziju kavējošu butila kaučuka (piem., kādu no EXTOSAL ģimenes) līmlenti, gruntij vispirms ir pinībā jāizžūst, pirms uz tās drīkst uzklāt līmlenti.

Grunts kombinācijai ar ORCON CLASSIC vai ORCON MULTIBOND, gan gruntij, gan ORCON CLASSIC līmlentēm ir jāļauj pilnībā izžūt (1-2 dienas žūšanas process) pirms uz šīs kombinācijas uzklāj membrānas.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs patērētājiem veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādēstehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprātīsim informēt par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlāmā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālrūnēm +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.artiva.lv](http://www.artiva.lv) vai [www.proclima.de](http://www.proclima.de)

### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)



## Pamatnosacījumi

Flakonu pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Aerosola galu iespējams noregulēt to pagriežot vai nu horizontāli vai vertikāli. Pēc katras izsmidzināšanas apgrieziet flakonu otrādi un izsmidziniet līdz no flakona izplūst tikai gāze, tādējādi ne vārstu stāvvads, ne smidzinātāja galva naetiks bloķēta ar grunts atliekām. Noslaukiet grunti pie sprauslas izejas.

Pēc apsmidzināmās virsmas notīrīšanas, apsmidzināt to turot flakonu 20 - 25 cm attālumā no virsmas laukuma. Ik pēc 5 līdz 15 minūtēm (atkarībā no materiāla un pielietojuma) pavēdināt telpu. Pie uzsūcošām pamatnēm, apsmidzināšanas procesu atkārtot. Ventilis regulējams 3 pakāpēs (L-M-H).

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādestehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprātūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlāmā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālrūnēm +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.artiva.lv](http://www.artiva.lv) vai [www.proclima.de](http://www.proclima.de)

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

