



Tehniskie dati

Materiāls		
Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēns	
Membrāna	Polipropilēna	
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		zaļa
Virsmas svars	LVS EN 1849-2	130 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	0,45 mm
Ūdens tvaika pretestības koeficients μ	LVS EN 1931	5.000
sd vērtība	LVS EN 1931	2,30 m
Ugunsizturība	LVS EN 13501-1	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		3 mēnešus
Ūdens stabs	LVS EN ISO 811	> 2.500 mm
Pretestība Ūdens caurlaidība	LVS EN 1928	W1
Ūdensnecaurlaidīgi savienojumi ar "connect" tehnoloģiju, ja līmēšanai tiek izmantots TESCON VANA.	LVS EN 13859-1	W1
Hermētiskums	LVS EN 12114	testēts
Maksimālais stiepes izturība gareniski/šķērsām	LVS EN 12311-2	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Pagarinājums gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 12311-2	90 % / 90 %
Izturība pret plūsmiem gareniski/šķērsvirzienā	LVS EN 12310-1	120 N / 115 N
Izturīgums pēc mākslīgās vecināšanas	LVS EN 1296 / LVS EN 1931	izturēts
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +100 °C
Siltumvadītspēja		0,04 W/(m·K)
CE-markējums	LVS EN 13984	pieejams

Pielietojums

Ūdens necaurlaidīga tvaika un gaisa izolācijas membrāna paredzēta uzstādīšanai uz spāru konstrukcijām, t.i. zem virsspāru siltumizolācijas slāņa. Piemērota visām ārā difūzijai atvērtām jumta konstrukcijām.

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Saturs	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
10098	4026639011947	50 m	1,5 m	75 m ²	10 kg	1	20
1AR01687	4026639216878	50 m	3 m	150 m ²	20 kg	1	20

Priekšrocības

- ✓ Aizsargā konstrukcijas pret atmosfēras iedarbību būvniecības procesā jumta slīpumam virs 10°;
- ✓ Ūdeni atgrūdošs un ūdensizturīgs materiāls, pa to drīkst staigāt;
- ✓ Vienlaicīgi kalpo kā tvaika un gaisa izolācijas slānis;
- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām - Lieliski rādītāji bīstamo vielu testā, ir pārbaudīts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de



Pamatnosacījumi

pro clima DA jāuzstāda ar apdrukāto pusi pret strādājošo. To vajadzētu nostiept un ieklāt gareniski vai šķērsām attiecībā pret jumta karnīzi. Horizontāla ieklāšana (gareniski attiecībā pret jumta karnīzi) ir montāžai ieteicamāka no ūdens novadīšanas viedokļa. Siltumizolācijas slāņa svaru jāuzņem latu sistēmai.

Tikai gludi ieklātu membrānu gadījumā iespējams panākt hermētisku rezultātu. Paaugstinātu telpu mitrumu (piem.būvniecības laikā) jāizvada ar regulāru caurvēja tipa vēdināšanu. Periodiska caurvēja radīšana šādās telpās būs nepietiekama, lai būvniecības procesā radušos lielo mitruma daudzumu ātri izvadītu no ēkas, ja nepieciešams, jāuzstāda būvniecības fēns.

Lai izvairītos no kondensāta veidošanās ēkā, siltumizolācijas iestrādi veic tūlīt pēc DA membrānu hermetizācijas. Tas ir īpaši svarīgi darbiem ziemas periodā.

Savienošana

- ✓ Pārklājiet membrānas vismaz par 10 cm
- ✓ Membrānu stiprināšanai izmantojiet vismaz 10 mm platas un 8 mm garas stiprinājuma skavas. Membrānas var piestiprināt tikai aizsargātā veidā pārklāšanās zonā. Maksimālais attālums starp stiprinājumiem ir 10 līdz 15 cm.

Tested for hazardous
substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamu konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruni +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

