

Svars
180 g/m²



UZSTĀDĪŠANA:

 pilns vai daļējs dēļu klājs, siltinātās vai nesiltinātās jumta konstrukcijās
 jumta slīpumos no 15°

PIELIETOJUMS:

 izturīgs pret intensīviem laikapstākļiem, kas atbilst 8 ballēm pēc Boforta skalas
 veikspējas noturību apliecina dažādi sertifikāti: SINTEF, NSAI u.c.

**PASAULES PIRMĀ
SARKANĀ MEMBRĀNA**

TEHNISKIE DATI:

Biezums	0.68 mm
Krāsa	sarkans-antracīts
Ūdensnecaurlaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0.02 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	250 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	350 N
UV noturība	maks. 3mēneši
Stiepes izturība – garenvirzienā	450 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	300 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	65 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	130 %
Slāņu skaits	3 slāņu (neausts PP/ funkcionālais slānis/ neausts PP)
Temperatūras noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	ZVDH, NSAI, SINTEF, GOST, RUE

Pieejamie ruļļa izmēri

 1,5m x 50 = 75m²

Skaitis uz paletes [gab/m²]

 20 / 1500m²



sd=0,02m



Klase
E



↑ 250 N
→ 350 N



PAŠLIMĒJOŠAS
LĪMMALAS

**JUMTA
MEMBRĀNAS**