



Tehniskie dati

Materiāls		
Pamatmateriāls	speciāls papīrs ar armatūras šķiedru	
Līme	ūdensnecaurīdīga SOLID līme	
Atdalošā kārta	ar silikonu apstrādāts papīrs	

Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		gaiši zila
Saķēres prasības, ne-/vecināts	DIN 4108-11 / EN 17990	izturēts
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras stabilitāte		pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

UNI TAPE ilgstoši gaisa necaurlaidīgai gaisa un tvaika membrānu pārklājumu vietu savstarpējai salīmēšanai un pieslēgumu izveidošanai iekšējās. Piemērota arī kokšķiedras plāksņu saskares spraugu salīmēšanai.

Piegādes forma

Art. nr.	GTIN	Garums	Platums	Svars	Pārdošanas vienība	Konteiners
1AR00419	4026639204196	30 m	50 mm	14,75 kg	1	24
1AR02076	4026639220769	30 m	60 mm	0,78 kg	20	480

Priekšrocības

- ✓ Nodrošina drošus būvelementus, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei
- ✓ Īpaši izturīgs: saķere 100 gadus, neatkarīgi pārbaudīta un apstiprināta
- ✓ Viegli strādāt: papīra pamatne, var atdalīt ar rokām
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskai līmēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, LVS EN 17990:2025 "Siltumizolācija un energotaupība ēkās. Ilgmūžības noteikšanas metode savienojumiem iekšējās raksturīgos klimatiskajos apstākļos, kam gaisa necaurlaidīgu slāņu izveidei izmantotas līmlentas un līmvielas", SIA 180 un RE 2020
- ✓ Izcilas vērtības bīstamo vielu testos, testēts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Pamatnes

Pirms līmlentes montāžas aplīmējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Līmlenti nedrīkst līmēt uz sasalušas virsmas. Uz salīmējamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons). Salīmējamai virsmai jābūt pietiekami sausai un stabīlai.

Ilgstoši noturīgu savienojumu var panākt ar visām pro clima iekšējām un ārējām membrānām, kā arī citām tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām (piem. izgatavotām no PE, PA, PP un alumīnija) vai jumta un sienu membrānām (piem. izgatavotām no PP un PET). Pieslēgumus iespējams izveidot uz minerālām virsmām (piem. apmetums vai betons), uz raupja zāģējuma, ēvelētām vai krāsotām koka virsmām, uz cietas plastmasas vai metāla (piem. trubu, caurules, logi utt.) un uz citām kokšķiedras plāksnēm (finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm).

Vislabākos rezultātus konstrukciju drošībai var sasniegt tikai strādājot ar kvalitatīvi sagatavotām pamatvirsmām. Pamatnes piemērotība ir katrā individuālā gadījumā jāpārbauda, t.i. jāveic testa līmējumi.

Pamatnosacījumi

Salīmētās vietas nedrīkst noslogot ar smagumu un stiepi. Pēc membrānu savienojumu izveidošanas, jāierīko latojums, kas noturēs siltumizolācijas svaru. Salīmētās vietas šajā gadījumā ieteicams nostiprināt ar dēļu listēm. Līmlenti nepieciešams cieši piespiest visā tās laukumā un nodrošināties, lai būtu pietiekams pretpiediens. Hermētiskus savienojumus drīkst izveidot tikai uz gludi (bez burzījumiem) izklātajām tvaika membrānām. Ja objektā rodas paaugstināts mitruma līmenis, to nepieciešams izvadīt ar regulāru caurveja vēdināšanu vai uzstādot būvniecības ventilatoru.



Tested for hazardous
substances according to



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de